

リベルタカラーリングシート

項 目		性能値
厚さ(表面基材+粘着剤)	単位mm	0.080±0.010
引張強度(N/10mm)	タテ / ヨコ	10以上/10以上
伸び(%)	タテ / ヨコ	100以上/100以上
粘着力(N/25.4mm) 白色塗装板	23°C×1時間	6以上
	23°C×72時間	8以上
環境試験 (白色塗装板に貼付)	耐熱老化性 80°C×168時間	変褪色、膨れ、剥がれなし
	耐温水浸漬性 40°C×168時間	
	耐熱湿老化性 50°C95%RH×168時間	
耐候性	サンシャインウエザオメーター 2,000時間照射(屋外5年相当)	著しい変褪色なし
加熱収縮率(%)	剥離紙付きフリー 70°C×48時間	タテ/ヨコ 1以下/1以下

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。伸びは経時で低下する方向にあります。

